



	Einheit	C16 [S 7]	C24 [S 10]	C30 [S 13]
Charakteristische Biegefestigkeit	N/mm ²	16*	24	30
Mittlerer E-Modul	N/mm ²	8000	11000	12000
Charakteristische Rohdichte	kg/m ³	310	350	380

Warum sollte man Festigkeit sortiertes Holz einsetzen?:

- > Für tragende Holzkonstruktionen, gibt es eine gesetzliche Vorschrift, Holz im tragenden Bereich nach der ÖNORM DIN 4074-1 zu sortieren!
- > Gesicherte und standardisierte Qualität
- > Jährliche Überprüfungen der Hersteller, durch eine notifizierte Stelle.